

品質試験一覧表

依頼者	株式会社 Landeo		
試料	再生サンドブラスト材 SGB-1	試験年月日	8.6.23～8.7.22
		主任技術者	山端 智巳
用途		担当者	山端 智巳

試 料 名				SGB-1	品質基準値		
試 験 名							
見掛け密度		JIS Z 0312 7.3	kg/dm ³	4.0	4.0～4.2		
粒 度 分 布	上段ふるい上量 (ふるい目開き)	JIS Z 0312 7.2	%	0.05 (1.0mm)	10以下		
	下段ふるい上量 (ふるい目開き)		%	98.0 (0.212mm)	85以上		
	下段ふるい上量 (ふるい目開き)		%	2.0 (0.212mm)	5以下		
遊離ケイ酸		JIS Z 0312 7.1	%	1未満	1以下		
モース硬さ		JIS Z 0312 7.4	－	6以上	6以上		
遊離湿分		JIS Z 0312 7.5	%	0.09	0.2以下		
検出水の電導度		JIS Z 0312 7.6	mS/m	24.6	25以下		
水可溶性塩分		JIS Z 0312 7.7	%	0.0020	0.0025以下		
カドミウム		JIS K 0102-55.4	mg/L	不検出	0.01以下		
鉛		JIS K 0102-54.4	mg/L	不検出	0.01以下		
六価クロム		JIS K 0102-65.2.5	mg/L	不検出	0.05以下		
ポリ塩化ビフェニール		昭和46年度環境庁告示 第 59 号 付 表 3	mg/L	不検出	検出されないこと		

備考 種類N/GA(アルマンドイトガーネット)粒度範囲0.2mm～1.0mm

- ・カドミウム及びその化合物
- ・鉛及びその化合物
- ・六価クロム化合物
- ・ポリ塩化ビフェニル