

品質試験一覧表

依頼者	株式会社 Landeo		
試料	再生サンドブラスト材 ブラックSNB	試験年月日	8.6.23～8.7.22
		主任技術者	山端 智巳
用途		担当者	山端 智巳

試 験 名				試 料 名	ブラックSNB	品質基準値		
見掛け密度		JIS Z 0312 7.3	kg/dm ³	3.6	3.3～3.9			
粒 度 分 布	上段ふるい上量 (ふるい目開き)	JIS Z 0312 7.2	%	0.5 (2.8mm)	10以下			
	下段ふるい上量 (ふるい目開き)		%	97.7 (0.212mm)	85以上			
	下段ふるい上量 (ふるい目開き)		%	1.6 (0.212mm)	5以下			
遊離ケイ酸		JIS Z 0312 7.1	%	1未満	1以下			
モース硬さ		JIS Z 0312 7.4	－	6以上	6以上			
遊離湿分		JIS Z 0312 7.5	%	0.05未満	0.2以下			
検出水の電導度		JIS Z 0312 7.6	mS/m	24.4	25以下			
水可溶性塩分		JIS Z 0312 7.7	%	0.0022	0.0025以下			
カドミウム		JIS K 0102-55.4	mg/L	不検出	0.01以下			
鉛		JIS K 0102-54.4	mg/L	0.005	0.01以下			
六価クロム		JIS K 0102-65.2.5	mg/L	不検出	0.05以下			
ポリ塩化ビフェニール		昭和46年度環境庁告示 第 59 号 付 表 3	mg/L	不検出	検出されないこと			

備考 種類N/CU(銅スラグ)粒度範囲0.2mm～2.8mm

分析結果報告書

整理No. A2606085-003

Page. 3/3

株式会社 Landeo

様

計量証明事業登録番号第628号

(株)北炭ゼネラルサービス

環境センター

〒059-1366 苫小牧市あけぼの町1丁目3番3号

TEL 0144-55-1171 FAX 0144-55-1173

本社 札幌市白石区菊水9条3丁目3番6号

環境計量士

青木 拓也

報告書番号	A2606085	発行年月日	令和8年7月3日
試料受付年月日	令和8年6月24日	試料採取者	依頼者

貴依頼の試料についての分析の結果を下記のとおり報告いたします。

試料名	ブラックSNB		
試料採取年月日			
採取条件	[天候]	[気温] ℃	[水温] ℃
業務名			

[illegible]

備

考

※分析結果欄に不検出と表示されている結果は定量下限値未満を示します。
以下の分析項目における検液の作成は土壌の汚染に係る環境基準〔平成3年8月環告46号〕による。

- ・カドミウム及びその化合物
- ・鉛及びその化合物
- ・六価クロム化合物
- ・ポリ塩化ビフェニル