

# 品質試験一覧表

|     |                     |       |                                                                                           |
|-----|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 依頼者 | 株式会社 Landeo         |       |                                                                                           |
| 試料  | 再生サンドブラスト材<br>SNB-1 | 試験年月日 | 7.6.15～7.7.15                                                                             |
|     |                     | 主任技術者 | 山端 智巳  |
| 用途  |                     | 担当者   | 山端 智巳  |

| 試 料 名            |                     |                             |                    | SNB-1             | 品質基準値    |  |  |
|------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------|--|--|
| 試 験 名            |                     |                             |                    |                   |          |  |  |
| 見掛け密度            |                     | JIS Z 0312 7.3              | kg/dm <sup>3</sup> | 2.9               | 2.7～3.1  |  |  |
| 粒<br>度<br>分<br>布 | 上段ふるい上量<br>(ふるい目開き) | JIS Z 0312 7.2              | %                  | 1.3<br>(1.4mm)    | 10以下     |  |  |
|                  | 下段ふるい上量<br>(ふるい目開き) |                             | %                  | 98.6<br>(0.212mm) | 85以上     |  |  |
|                  | 下段ふるい上量<br>(ふるい目開き) |                             | %                  | 0.09<br>(0.212mm) | 5以下      |  |  |
| 遊離ケイ酸            |                     | JIS Z 0312 7.1              | %                  | 1未満               | 1以下      |  |  |
| モース硬さ            |                     | JIS Z 0312 7.4              | －                  | 6以上               | 6以上      |  |  |
| 遊離湿分             |                     | JIS Z 0312 7.5              | %                  | 0.05未満            | 0.2以下    |  |  |
| 検出水の電導度          |                     | JIS Z 0312 7.6              | mS/m               | 10.6              | 25以下     |  |  |
| 水可溶性塩分           |                     | JIS Z 0312 7.7              | %                  | 0.0003            | 0.0025以下 |  |  |
| カドミウム            |                     | JIS K 0102-55.4             | mg/L               | 不検出               | 0.01以下   |  |  |
| 鉛                |                     | JIS K 0102-54.4             | mg/L               | 不検出               | 0.01以下   |  |  |
| 六価クロム            |                     | JIS K 0102-65.2.5           | mg/L               | 不検出               | 0.05以下   |  |  |
| ポリ塩化ビフェニール       |                     | 昭和46年度環境庁告示<br>第 59 号 付 表 3 | mg/L               | 不検出               | 検出されないこと |  |  |
|                  |                     |                             |                    |                   |          |  |  |

備考 種類N/FN(フェロニッケルスラグ)粒度範囲0.2mm～1.4mm

# 分析結果報告書

整理No. A2506072-001

Page. 1/3

株式会社 Landeo

様

計量証明事業登録番号第628号

(株)北炭ゼネラルサービス

環境センター

〒059-1366 苫小牧市あけぼの町1丁目3番3号

TEL 0144-55-1171 FAX 0144-55-1173

本社 札幌市白石区菊水9条3丁目3番6号

環境計量士

青木 拓也

|         |           |       |          |
|---------|-----------|-------|----------|
| 報告書番号   | A2506072  | 発行年月日 | 令和7年7月2日 |
| 試料受付年月日 | 令和7年6月18日 | 試料採取者 | 依頼者      |

貴依頼の試料についての分析の結果を下記のとおり報告いたします。

|         |       |        |        |
|---------|-------|--------|--------|
| 試料名     | SNB-1 |        |        |
| 試料採取年月日 |       |        |        |
| 採取条件    | [天候]  | [気温] ℃ | [水温] ℃ |
| 業務名     |       |        |        |

[illegible]

備

考

※分析結果欄に不検出と表示されている結果は定量下限値未満を示します。  
以下の分析項目における検液の作成は土壌の汚染に係る環境基準〔平成3年8月環告46号〕による。

- ・カドミウム及びその化合物
- ・鉛及びその化合物
- ・六価クロム化合物
- ・ポリ塩化ビフェニル