

品質試験一覧表

依頼者	株式会社 Landeo		
試料	再生サンドブラスト材 ブラックSNB	試験年月日	7.6.23~7.7.15
		主任技術者	山端 智巳 
用途		担当者	山端 智巳 

試験名		試料名			品質基準値		
見掛け密度		JIS Z 0312 7.3	kg/dm ³	3.5	3.3~3.9		
粒度分布	上段ふるい上量 (ふるい目開き)	JIS Z 0312 7.2	%	0.4 (2.8mm)	10以下		
	下段ふるい上量 (ふるい目開き)		%	97.8 (0.212mm)	85以上		
	下段ふるい上量 (ふるい目開き)		%	1.6 (0.212mm)	5以下		
遊離ケイ酸		JIS Z 0312 7.1	%	1未満	1以下		
モース硬さ		JIS Z 0312 7.4	-	6以上	6以上		
遊離湿分		JIS Z 0312 7.5	%	0.05未満	0.2以下		
検出水の電導度		JIS Z 0312 7.6	mS/m	2.2	25以下		
水可溶性塩分		JIS Z 0312 7.7	%	0.0001未満	0.0025以下		
カドミウム		JIS K 0102-55.4	mg/L	0.0036	0.01以下		
鉛		JIS K 0102-54.4	mg/L	不検出	0.01以下		
六価クロム		JIS K 0102-65.2.5	mg/L	不検出	0.05以下		
ポリ塩化ビフェニール		昭和46年度環境庁告示 第59号付表3	mg/L	不検出	検出されないこと		

備考 種類N/CU(銅スラグ)粒度範囲0.2mm~2.8mm

